

Flügger 06 Wood Tex Classic - Oljemaling

Flügger AS
Karoline Kristiansens vei 4
0661 Oslo

Produktnavn: Flügger 06 Wood Tex Classic Oljemaling
Bindemiddel: Alkyd
Tynningsmiddel: White Spirit

Versjon: 01.02. 2018

Bruksområde

Flügger 06 Wood Tex Classic Oljemaling er en fyldig, halvblank alkydoljemaling. Egnert til høvlet/uhøvlet treverk utendørs, f.eks. panel, vinduer og listverk. Kan også benyttes på impregneret treverk, samt på rust beskyttet jern.

Bør ikke benyttes oppå vanntynnbare produkter.

Se for øvrig produktdatablad for utfyllende informasjon..

Underlag: Underlaget skal være grunnet, rent, tørt, fast og egnet til malebehandling.

Påføringstemperaturen må være min. 5°C, og luftfuktigheten maks.80% RF.

Påføringsmetode: Pensel eller rulle. Ved rullepåføring etter strykes med pensel.

Oppbevaring: Oppbevares frostfritt i tett original emballasje og utilgjengelig for barn.

Vedlikehold

Renhold: Malte flater bør ikke vaskes før produktet har herdet i 3-4 uker.

Vask av malte flater: Flügger 06 Wood Tex Classic Oljemaling bør som andre eksteriørprodukter vaskes årlig for maksimal holdbarhet. Benytt egnet rengjøringsmiddel blandet i henhold til instruksjon på etikett.

Vedlikeholds intervall: Mekaniske forhold påvirker vedlikeholds intervaller. Om maling utføres etter behov.

Reparasjon / skade.

Skader eller reparasjoner utbedres med samme type produkt som da maleriarbeidet ble utført. Ved bruk av andre typer produkter må det dokumenteres at det er av samme type som tidligere ble anvendt. Utbedring av skader skal utføres slik at det ikke avviker fra nåværende behandlinger. Se prosjektskjema for produkter som er benyttet ved preparering og forarbeid. Ved flekkmaling/ utbedring benyttes samme produkt. Ved endring av farge benyttes samme typeprodukt .

Innemiljø / emisjon

Produktet gir svak emisjon som er målt på et nøytralt underlag.

Underlag og preparering før behandling vil påvirke total emisjon for ferdig flate.

VOC : VOC-MAX: 400 g/l, VOC GRENSE (A/e (LB)): 400 g/l.

Avfallshåndtering/ miljø og sikkerhet

Ta bort mest mulig maling fra verktøy før rengjøring med Penselrens eller White Spirit.

Flytende malings rester helles ikke i avløpet, men leveres lokal miljøstasjon.

Tomme malingsbokser leveres til gjenvinningsstasjon.

Behandlet flate: _____

Malt med farge: _____

Utført av/ dato: _____

Opplysningene på dette FDV-dokumentet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktiske erfaringer.

Ettersom de forhold produktene benyttes under ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Vi forbeholder oss retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Malingen kan betraktes som halvfabrikata. Sluttresultatet er avhengig av underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.