

Linoljekitt

Produktbeskrivelse

Et stabilisert oljekitt som utover tradisjonelle alkydolje- og linoljemalinger, kan samarbeide med vannbasert maling, f.eks Flügger Vindusmaling eller Flügger 04 Wood Tex Dekkbeis.

- Brukervennlig konsistens
- Har tendens til å bli veldig hard med årene



Anvendelse

Til kitting i forbindelse med innsetting av glass og reparasjoner av gamle vinduer.

Underlag

Underlaget skal være rent, absolutt støvfritt og tørt.

Holdbarheten til linoljekitt er sterkt avhengig av kittens mulighet for å bibeholde olje, og bunnen bør derfor ikke være sugende ved kitting, men forbehandlet med Grunnolje.

Påføring

Påføres med kittkniv eller sparkel.

Danner hinne etter ca. 1 uke og gjennomherder i løpet av 1 år.

Skal overmales innen 4 uker etter kitting. Bør overmales 1-2 mm inn på glasset.

Oppbevaring: Tett lukket

Tekniske data

Produkt type	Oljebaserte produkter
Densitet (kg/l)	2,0
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +5°C
Luftfuktighet	Maks. luftfuktighet 80 % RH
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	24
Rengjøring av verktøy osv.	White spirit

Nåværende TDS Versjon

januar 2023

Erstatter TDS Versjon

oktober 2022