

# Natural Wood Trelut

Flügger Natural Wood er produkter til pleie og vedlikehold av naturtre innendørs. Oppfrisker og beskytter samtidig med at treverkets struktur og årringer blir synlige.

## Produktbeskrivelse

Lut til lyst tre innendørs. Gir et jevnt, hvitskuret og lutbehandlet utseende med synlig trestruktur. Minimerer treets naturlige gulning slik at det forblir lyst. Vær oppmerksom på at farvetonen vil variere med den tresort det påføres på.

## Anvendelse

På nytt, ubehandlet eller nedslipt tre. F.eks guly, møbler eller bordplater, generelt overalt hvor man ønsker et lutbehandlet utseende.  
Kan også brukes på eik.

## Underlag

Underlaget skal være rent, tørt, bæredyktig og fri for rester av maling, lakk eller oljebehandling.

## Påføring

Rist før og under bruk.  
Påfør med en børste eller roller i et jevnt lag i lengderetningen til treet.  
Overlappene gattes med en børste mens treverket fremdeles er vått.

## Forventet resultat

Lutbehandlet tre skal etter ca. Vask i 1 time med Natural Wood Cleaner for å fjerne overskyttende pigmenter fra overflaten. Etterbehandles med gulvsåpe eller gulvolje for å gjøre overflaten smuss- og vannavvisende.

## Tips

For å skåne gulvet kan det være en god ide og sette filt-"knotter" under bord og stoler.

## Miljøinformasjon

Oppbevaring av uåpnede og åpnede emballasjer: Kjølig, frostfritt og tett tillukket.  
Verneutstyr til: Sprøyting: Overtreksdrakt, helmaske med kombinasjonsfilter. Pensel/rullepåføring: Vernebriller og hansker.  
Sliping: Åndedrettsvern.  
Miljøinformasjon: Fjern mest mulig maling fra verktøy før vasking i vann. Hell ikke rester av flytende maling i avløp. Lever det på den lokale gjenbruksstasjonen. Minimer ditt malingsavfall ved på forhånd å beregne hvor mye som skal brukes. Oppbevar overskyttende maling korrekt, slik at rester kan anvendes og miljøpåvirkning dermed minimeres.

**Oppbevaring:** Kjølig, frostfritt og tett tillukket



# Supplerende Info

Registrert i Nordic Ecolabelling Building Products Database for produkter som kan brukes i Svanemerket byggevirksomhet.

## Tekniske data

Produkt type	Impregnering
Densitet (kg/l)	1.1
pH	8
Almindelig rekkeevne (m <sup>2</sup> /litr.)	10
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +5°C
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	5
Fortynning	Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	Vann

### Nåværende TDS Versjon

juli 2022

### Erstatter TDS Versjon

juli 2022